Art.-Nr.: 6.2810.0250
6.2810.1000
6.2810.5000

2810

PE opravářská pryskyřice

Vlastnosti:

2810 laminovací pryskyřice vytvrzuje velmi rychle s benzoyl-peroxidovým tužidlem. Ve spojení se skelnou tkaninou, skelnou rohoží nebo skelným vliesem poskytuje možnost velmi rychlých oprav větších otvorů na dílech z GFK (skelný laminát) nebo plechových karosářských dílech.

Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky 337/2010 Sb. (Kat. B/b): 250 g/l

Obsah VOC v přípravku: 0 g/l

Obsah VOC v aplikační směsi: 0 g/l

Doporučení:

Vhodná pro opravy otvorů na karosářských dílech. Díky dobré přilnavosti na železo a GFK (skelný laminát) je univerzálně použitelná. Proto je také vhodná jako spojovací hmota obou materiálů, např. při rozšiřování blatníků nebo upevňování nástavbových dílů.

Zpracování:

Podklad očistit, odmastit, odrezit a nahrubo přebrousit. Lze zpracovávat při teplotě mezi +5°C a +30°C, ideální teplota pro zpracování je mezi +15°C a +25°C. Polyesterová pryskyřice při teplotě pod +5°C nevytvrzuje. Brousit brusným papírem zrnitosti P60 - P80. Při okolní teplotě 20°C je polyesterová pryskyřice vytvrzená po ca. 30 - 60 minutách.

Technické údaje:

Pojivo	nenasycené polyesterové pryskyřice
Míchací poměr	100 : 1 - 3
Zpracovatelnost	10 - 15 minut (při 20°C)
Brousitelnost	po 30 - 60 min. (teplota objektu 20°C)

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem.

V originálním uzavřeném obalu skladovatelnost minimálně 1 rok.

Tento technický list slouží pro informaci! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem a vyplývají z dlouholetých zkušeností při výrobě našich produktů.

...the professional choice.

www.4CR.com