

1K EtchPrimer Sprej

**Popis**

1K Etch Primer má vynikající přilnavost ke kovům. Výrobek obsahuje speciální pigmenty, které zajišťují optimální ochranu proti korozi.

Aplikace

Vhodné pro drobné opravy a bodové opravy plechových dílů karoserie a jako základní nátěr pro kontaktní svařování.

Charakteristika

- Rychlé schnutí při pokojové teplotě
- Vhodné pro bodové opravy
- Snadná aplikace
- Vynikající ochrana proti korozi
- Dobrá přilnavost k broušeným kovům.

Povrchy

Ocel, galvanizovaná ocel, hliník, polyesterový tmel, plně vytvrzené 2K akrylové plniče/primery, OEM a opravné barvy.

Artikl	Obsah	VE
4-430-0400	400 ml	6

Povrchová úprava



- Očistěte a odmastěte povrch odstraňovačem silikonu C.A.R.FIT
- Kovové povrchy bruste zrnitostí P80 – P240
- Starý nátěr obruste zrnitostí P220 – P320 (suchý) nebo P400 (mokrý)
- Povrch znovu očistěte a odmastěte odstraňovačem silikonu C.A.R.FIT

Aplikace



Důkladně protřepávejte alespoň 2 minuty



1 – 2 tenké vrstvy = 10 – 20 μ (Etch Primer)
1 tenká vrstva (svařovací primer)
Spotřeba: 1 sprej / 1 m²



Odvětrání mezi vrstvami: 3 – 5 Min.



- Vzdálenost nástřiku: 25 – 30 cm
- Používejte při pokojové teplotě. Optimální teplota při aplikaci: 15 – 25°C
- Před aplikací každé nové vrstvy sprej znovu protřepejte
- Po použití držte nádobku s rozprašovačem svisle dolů a krátce vystříkejte, abyste vyčistili trysku rozprašovače

Další informace



Lze přelakovat po:
• 10 – 15 min (max. 50 min.) / 20°C
• 3 min. / IR sušení (střední/krátká vlna)



Lze přetírat C.A.R.FIT 1K nebo 2K plniče a všemi běžnými (rozpuštědlovými) a vodou ředitelnými barvami

Technická data

Báze NC
Barva Šedá

Skladování



Pozor: Toto je tlaková nádoba! Nevystavujte přímému slunečnímu záření! Uchovávejte při teplotě do 35°C!