

SPRAY MAX[®] TECHNISCHES MERKBLATT

Peter Kwasny spol. s r.o., Přípotoční 1519/10b,
101 00 Praha 10 / Tschechien
Telefon: +420 230 234 250; Fax: +420 267 216 851
internet: www.kwasny.cz

TECHNICKÝ LIST

1K Unifill S2, S4, S6, S7

Obsah ml : 500 ml

Číslo výrobku: **680 500 , 600499**

Odstín: středně šedý – matný , tmavě šedý - matný

Technologie: **SprayMax[®]**



- Plochý rozprašovací nástřik (obdobné lakovací pistoli)
- Vysoké využití pigmentů
- Stálý rozprašovací tlak až do úplného vyprázdnění spreje
- Profesionální lakovací výsledek

Výrobek:

- Univerzální plnič pro ocel, pozinkovanou ocel i pro různé umělé hmoty
- Rychleschnoucí
- Vynikající brousitelnost
- Vysoká vydatnost
- Neobsahuje těžké kovy

Oblasti aplikace: lakování dílů, střední a menší opravy a nové aplikace

Doporučené podklady:

- Ocel, pozinkovaná ocel
- Různé umělé hmoty (PVC, PRO/PA, ABS, PC/PBT)
- Vytvrzený 2K nátěrový tmel

Nedoporučené podklady:

- Podklady z umělé hmoty z PE, PP, PP (PP/EPDM) a polystyren (např. styropor)
- Nedoporučeno pro hliník. Hliníkové podklady nejprve nutné předem ošetřit 1 K plničem Füllprimer SprayMax[®]

Ochranná opatření:



Doporučené ochranné oblečení spolu s ochrannou maskou Typ: A2/P2



Ochranné gumové nebo nitrilové rukavice

Příprava:



Pokud je to nutné odstraňte rez, podklad obruste brusným papírem P180/P240, očistěte a odmastěte.



Před použitím důkladně protřepejte po dobu min. 2 minut až do slyšitelného nárazu kuliček. Zkuste zkušební nástřík.



Nanášejte několika tahy v tenkých vrstvách ze vzdálenosti cca. 25 cm. Mezi jednotlivými nástříky počkejte chvíli až se vrstva odvětrá a dojde k matovému vzhledu. Jedna vrstva odpovídá přibližně 25 µm suché filmové vrstvě. Všeobecně platí, nenanášet více než 100 µm suché filmové vrstvy.



TECHNISCHES MERKBLATT


Schnutí při 20 °C



Proti prachu:	4 minuty
Pro uchopení do ruky:	6 minut
Brousitelné :	po 15 minutách

Další zpracování:

- Brusným papírem P400-P500 přebrousit za sucha nebo mokra.
- Přelakovat běžným rozpouštědlovým nebo krycím lakem nebo laky na vodní bázi 1K nebo 2K
Neupravovat nátěrovým tmelem 2K UP!



Po skončení práce obraťte nádobku dnem vzhůru a krátkým stiskem vyprázdněte ventil

Prázdňé nádoby odevzdejte k recyklaci.

Parametry:

Pojivo:	Kombinace PVC a akrylátové pryskyřice, bez obsahu zinku a těžkých kovů, bez aromátů
Podíl pevné složky(sušiny):	Cca. 30% (zředěný lak, bez hnacího plynu)
VOC emisní hodnoty:	713 g/l (aerosolová dóza včetně hnacího plynu)
Označení:	Xi, F + Pro bližší informace – viz. bezpečnostní list
Stupeň lesku:	mat

Skladování: při 20°C/ 24 měsíců

Délka spotřeby je závislá na skladování nepoužitého spreje při teplotách mezi 15 – 25 °C při vlhkosti ne větší než 60%, přepravě samotného spreje ve vodorovné poloze, suché a ochráněné před vlivem chemických a mechanických činitelů.

Poznámka: Určeno k profesionálnímu použití

