

1K CLEAR COAT GLOSS

BEZBARVÝ LAK VE SPREJI LESKLÝ

Rychleschnoucí bezbarvý lak, charakteristický svou dobrou povrchovou tvrdostí, vysokou vydatností a stálým tlakem po celou dobu nástřiku. Je odolný proti poškrábání a působení chemických a atmosférických vlivů.



URČENO PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ!

LZE APLIKOVAT NA NÁSLEDUJÍCÍ PODKLADY

- . Staré soudržné laky
- . Podkladové laky

VLASTNOSTI PRODUKTU

- . Velmi přesné nanášení na povrch lakovaného dílu
- . Vysoká odolnost proti otěru a povětrnostním vlivům
- . Pro vnitřní i venkovní použití

BARVA

- . Bezbarvý lesklý

ZPŮSOB POUŽITÍ

- . Lakovaný povrch obracejte brusným papírem P600.
- . Před aplikací povrch očistěte, osušte a odmastěte odstraňovačem silikonu.
- . Nádobu důkladně protřepávejte cca 2-3 minuty.
- . Naneste 1-2 jednotlivé vrstvy ze vzdálenosti asi 30 cm.
- . Mezi jednotlivými vrstvami počkejte 5-10 minut.
- . Po použití otočte dnem vzhůru a krátkým stiskem pročistěte trysku.

POZOR!

Aplikaci provádějte v dobře větrané místnosti, ideální teplota je 20°C.

Nanesení několika tenkých vrstev (1-2) poskytuje mnohem kvalitnější nástřik než aplikace jedné silné vrstvy.



TECHNICKÝ LIST

SCHNUTÍ

- . Odolnost proti prachu: 5-8 min
- . Suché na dotek: 60 min
- . Celkově proschnuto: 24 h

TEORETICKÁ VYDATNOST

400 ml vystačí cca na 1 - 2 m² plochy

OBSAH TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH SLOUČENIN

VOC II/B/e limit = 840 g/l, VOC = 682,8 g/l

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Skladujte na tmavém a suchém místě mimo zdroje ohně a tepla. Skladovatelnost v uzavřeném továrním balení při 20 °C je 60 měsíců.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Uvedeno na obale výrobku nebo v bezpečnostních listech

Uvedené informace jsou založeny na pečlivém laboratorním výzkumu a dlouholetých zkušenostech. Neručíme však za výsledné nesrovnalosti způsobené nesprávným použitím.

