Pracovní postup opravy vad laku pomocí opravné lahvičky

Dvojí funkce opravných lahviček Marty's



Opravné lahvičky, nebo chcete-li opravné či retušovací tužky, nabízí dvě možnosti použití. Pokud z lahvičky **odšroubujete černé víčko**, získáte možnost pracovat s **jemným štětečkem**. Ten vám usnadní aplikaci větších kapek laku. Druhou funkci lahvičky objevíte tehdy, pokud **horní průhlednou část víčka vysunete směrem vzhůru** (nešroubovat, neotáčet!). Zde najdete speciální **aplikační hrot**, vhodný pro přesnou a bezpečnou aplikaci malé kapky barvy na nejmenší vady laku.

Postup práce při opravě drobných vad laku pomocí opravné lahvičky

1. **Čištění povrchu:**
   - Poškrábané místo důkladně očistěte od všech nečistot, prachu a mastnoty.
   - Použijte neagresivní čistič silikonu a suchou utěrku, aby povrch zůstal čistý a suchý.
2. **Leštění:**
   - Poškozené místo a jeho nejbližší okolí vyleštěte pomocí lešticí pasty, nanesené na mikrovláknovou útěrku.
3. **Opakování čištění:**
   - Po leštění místo opět podle kroku 1 očistěte a zbavte zbytků lešticí pasty.
4. **Před použitím důkladně protřepejte lahvičku s barvou:**
   - Namíchaný odstín se v lahvičce skládá z několika různých složek. Proto je nezbytné lahvičku před použitím důkladně protřepat, aby se vše znovu dokonale promíchalo.
5. **Zvolte si způsob nanášení barvy a vyzkoušejte si ho:**
   - Podle velikosti poškozeného místa si zvolte vhodný způsob nanášení barvy.
   - Na větší poškození je nejvhodnější štěteček pod černým víčkem. Na menší vady můžete buď použít speciální hrot pod průhledným víčkem (barva začne vytékat až ve chvíli, kdy s hrotem zatlačíte na opravované místo), nebo speciální retušovací tyčinky.
   - Než se pustíte do opravy laku na voze, tak si nanášení barvy v klidu vyzkoušejte někde mimo. Barvy je v lahvičce dostatek, aby vám vystačila i na podobné testování.
6. **Nanášení barvy z opravné lahvičky na poškozené místo:**
   - Zvoleným způsobem naneste malé množství barvy na poškozené místo.
   - Barvu aplikujte jen na poškozené místo, přebytečnou barvu mimo poškození ihned setřete.
   - Nanesenou barvu nechte cca 30 minut zaschnout a následně aplikujte další vrstvu. Tento postup opakujte, dokud nedojde k úplnému zaplnění poškození.
   - Nepoužívejte velké množství barvy najednou a nesnažte se poškození opravit už první vrstvou barvy. Jen díky postupnému nanášení bude oprava trvanlivá a výsledný odstín bude odpovídat vašemu autolaku.
   - Poslední vrstvu nechte proschnout alespoň 24 hodin.
   - Uvedené časy platí při teplotě kolem 20 °C, při nižších teplotách je třeba doby prodloužit. Nedoporučujeme provádět aplikaci laku v mrazu a naopak při extrémně vysokých letních teplotách.
7. **Skladování a opakované použití opravné lahvičky:**
   - Lak má dlouhou životnost a bude fungovat třeba i po roce. Před uskladněním stačí jen důkladně otřít špičku hrotu, aby barva nezalepila bezpečností uzávěr.

Pracovní postup v případě VÍCEVRSTVÝCH odstínů, dodávaných ve DVOU různých lahvičkách (platí pouze pro některé perleťové a speciální laky)

Před aplikací barvy na vůz si vše vyzkoušejte na nástřikové kartě. Pokud výsledek neodpovídá barvě vašeho vozu, tak experimentujte a zkuste více vrstev laku z druhé lahvičky, nebo naopak méně vrstev z první lahvičky. Vícevrstvé odstíny jsou velmi komplikované na správnou aplikaci a není možné dopředu přesně říct, jaký postup je ten ideální pro získání přesného výsledku! Na vůz barvu nanášejte až tehdy, pokud jste s výsledkem pokusu na nástřikové kartě spokojeni!

1. **Použijte body 1 až 5 z výše uvedeného návodu:**
   - Samotná příprava podkladu je úplně stejná jako v případě laků dodávaných v jedné lahvičce.
2. **Nanášení ZÁKLADNÍ BAREVNÉ VRSTVY laku:**
   - Na začátek použijte lahvičku, označenou jako **1. vrstva** a nanášejte ji stejně, jako popisuje bod 6.
   - Barvu z první lahvičky nanášejte tak dlouho, dokud nedojde k celkovému zaplnění poškození.
   - Poslední vrstvu nechte zaschnout jen 30 minut, nečekejte 24 hodin!
3. **Nanesení FINÁLNÍ VRSTVY laku:**
   - Jako poslední vrstvu naneste lak z lahvičky označené jako **2. vrstva**. Až tato vrstva dodá vašemu laku konečný vzhled.
   - Následně nechte vše alespoň 24 hodin zaschnout.

© 2026 www.autolaky-eshop.com