



TECHNICKÉ LISTY

Universální akrylové ředidlo

POPIS PRODUKTU

Speciální směs organických rozpouštědel používaných k ředění akrylových barev/laků, polyuretanových laků a základních nátěrů.

POUŽITÍ

- základní nátěry a laky s metalickým, perleťovým a nekovovým efektem
- polyuretanové laky
- akrylové barvy/laky

TYPY ŘEDIDEL

Typ	Podmínky	Popis
Pomalý	> 28°C	Typ ředidla používaného v podmínkách vysokých teplot.
Standard	10°C - 28°C	Typ ředidla používaného za standardních teplotních podmínek.
Rychlý	< 10°C	Typ ředidla používaného v podmínkách nízkých teplot.
Poznámka:	Doba odpařování rozpouštědel z nastříkaného laku, která se mění v závislosti na teplotních podmínkách, je nezbytná pro správný vzhled povrchu. Při stříkání se může část ředidla odpařit již mezi tryskou pistole a lakovaným povrchem, tento efekt způsobuje tzv. poprášení povrchu. Je nutné volit vhodné ředidlo v závislosti na teplotě okolí.	

PODMÍNKY POUŽITÍ

Připraveno k použití. Nastavení viskozity směsi závisí na okolní teplotě a hustotě laku.

PRAVIDLA CHOVÁNÍ PŘI POUŽITÍ

Universální ředidlo nalijte přímo do připraveného laku.

DOBA SKLADOVÁNÍ A PODMÍNKY

Skladujte v těsně uzavřených nádobách, na chladném a suchém místě mimo dosah zdrojů ohně a tepla. Vyhněte se vystavení slunečnímu záření. Datum vypršení spotřeby: 12 měsíců od data výroby - datum na horní straně nádoby.

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Viz Bezpečnostní list výrobku.

MĚRNÁ HMOTNOST

Asi 0.9 g/cm³